

LISTES DE PRODUITS ABSORBANTS FLOTTANTS HYDROPHOBES POUR HYDROCARBURES, VALIDES AU CEDRE, UTILISABLES EN MER OU SUR PLAN D'EAU INTERIEURE

PRODUITS ABSORBANTS DE TYPE A (VRAC, SPAGHETTIS)

Le tableau ci-dessous donne une liste non exhaustive de produits absorbants flottants testés selon la norme **AFNOR NFT90-360** par le laboratoire du Cedre sur du pétrole arabe léger étêté à 110°C (viscosité : 42-45 cP à 20°C) pour leur efficacité. Il précise:

- le pouvoir absorbant qui permet de comparer les performances des produits
- la nature du matériau absorbant qui est un élément essentiel pour définir les conditions de stockage et d'élimination du produit (ex : incinération)

Seuls figurent les produits répondant à l'ensemble des critères suivants :

1. **Pouvoir absorbant** : **Pouvoir absorbant en poids supérieur à 5 ou pouvoir absorbant en volume supérieur à 0,5, calculé sur la base de la densité apparente du produit mesurée en laboratoire (poids d'un volume connu)**
2. **Hydrophobie** : capacité de rétention d'eau/capacité de rétention de pétrole inférieure à 0,25
3. **Stabilité** : le produit doit rester stable et non friable pour conserver ses propriétés

| Nom du produit | Nature du matériau | Aspect | Particularités de l'absorbant | Pouvoir absorbant en poids | Fournisseur |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Bioblue Natural Absorber | bio polymère | flocons beiges | vrac | 19,8 | Biosolvit Ltda |
| Corksorb G01006 | végétale (liège) | granulés bruns foncés | vrac | 8,3 | Amorim Isolamentos S.A. |
| Corksorb G02025 | végétale (liège) | granulés bruns clairs | vrac | 3,0 | Amorim Isolamentos S.A. |
| Dipsorb T | polymère d'uréthane | granulats | vrac | 19,0 | Saitec SA |
| Elcosorb | végétale (tourbe) | fibreux brun | vrac | 7,8 | Dipter |
| Ergon | polypropylène | fibreux blancs | spaghettis | 10,6 | Ergon sorbent |
| Granosorb_H | végétale (bois) | granulat marron clair | vrac | 4,7 | SAS Jacky Courtigne |
| Microsorb | polypropylène | flocons blancs | vrac | 13,7 | Schoeller Industries S.A.S. |
| Möbius Carbon Adsorbent | carbone et cellulose | granulats noirs | vrac | 4,0 | Mobius Group LLC |
| Naturesorb | végétale (tourbe) | granulés fins bruns | vrac | 7,3 | Société Solpan |
| Oilkontrol | collagène | flocons gris clair | vrac | 5,6 | Technokontrol |
| Repsorb Spaghetti | polypropylène | fibreux blanc | vrac | 9,0 | REP |
| Verdyol Sorbent | végétale | fibreux crème | vrac | 12,5 | Verdyol International |

2/3

NOTE SUR L'UTILISATION DES DONNEES DU TABLEAU

Le pouvoir absorbant en poids est la capacité de rétention à saturation de l'absorbant, mesurée sur du pétrole brut arabe léger étêté à 110° C. Pour chaque produit, il est possible de déterminer le prix théorique du litre traité en combinant les capacités de rétention en poids (pouvoir absorbant) avec le prix de l'absorbant. Le prix du litre d'hydrocarbure traité est le seul critère d'efficacité par lequel les divers absorbants peuvent être économiquement comparés. Au-delà de ce critère, pour raison évidente de mise en œuvre, il est important d'évaluer le pouvoir absorbant en volume ou le volume d'absorbant à mettre en œuvre pour fixer un volume donné de polluant. Ceci peut être calculé en prenant en compte la densité apparente du produit dans son conditionnement et son pouvoir absorbant en poids. Ces données sont disponibles auprès des fabricants.

Attention : les fabricants peuvent modifier à tout moment la composition ou la nature des absorbants qu'ils commercialisent. En cas de doute ne pas hésiter à consulter le laboratoire du Cedre qui conserve un échantillon de chaque produit testé, ce qui offre la possibilité d'effectuer au moins une comparaison visuelle. De plus, il est toujours possible de demander au Cedre un test de contrôle à la recette du produit.

L'inscription au tableau d'un produit est effectuée sans préjudice des procédures prescrites au titre de la loi n°77-771 du 12.07.77 modifiée par la loi n°82-905 du 21.10.82 relative au contrôle des produits chimiques et de ses textes d'application.

En l'absence de mise à jour des données triennales, le Cedre ne peut s'assurer que le produit est toujours disponible à l'achat et certifier qu'il répond toujours aux caractéristiques de l'échantillon analysé.

LISTES DE PRODUITS ABSORBANTS FLOTTANTS HYDROPHOBES POUR HYDROCARBURES, VALIDES AU CEDRE, UTILISABLES EN MER OU SUR PLAN D'EAU INTERIEURE

PRODUITS ABSORBANTS DE TYPES B et C (FEUILLES, ROULEAUX OU TAPIS)

Le tableau ci-dessous donne une liste non exhaustive de produits absorbants flottants testés selon la norme **AFNOR NFT90-360** par le laboratoire du Cedre sur du pétrole arabe léger étêté à 110°C (viscosité : 42-45 cP à 20°C) pour leur efficacité. Il précise:

- le pouvoir absorbant qui permet de comparer les performances des produits
- la nature du matériau absorbant qui est un élément essentiel pour définir les conditions de stockage et d'élimination du produit (ex : incinération)

Seuls figurent les produits répondant à l'ensemble des critères suivants :

1. **Pouvoir absorbant** : **Pouvoir absorbant en poids supérieur à 5**
2. **Hydrophobie** : capacité de rétention d'eau/capacité de rétention de pétrole inférieure à 0,25
3. **Stabilité** : le produit doit être suffisamment résistant pour être manipulé tel quel sans se déchirer

| Nom du produit | Nature du matériau | Aspect | Particularités de l'absorbant | Pouvoir absorbant en poids | Fournisseur |
|---|-------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| AquaPal Blue | mélange de polyoléfines | mousse bleue | feuille | 10,8 | Palziv |
| AquaPal Green | mélange de polyoléfines | mousse verte | feuille | 11,6 | Palziv |
| Dipter 2011 | polypropylène | blanc | rouleau | 11,9 | Dipter S.A.S. |
| ENV200-M | polypropylène | blanc | feuille | 12,9 | SPC, a Brady business |
| ERGON | polypropylène | blanc | tapis | 11,6 | Ergon |
| HY4050X L | polypropylène | blanc | feuille | 16,7 | Euroorb |
| Maresorb Pad | polypropylène | blanc | feuille alvéolée prédécoupée | 9,6 | Mare Sea Cleaning Services INC |
| Maresorb Pad 2 | polypropylène | blanc | feuille | 11,9 | Mare Sea Cleaning Services INC |
| Maresorb 350g/m ² Pad | polypropylène | blanc | feuille | 11,0 | Mare Sea Cleaning Services INC |
| OP100-E | polypropylène | blanc | feuille | 13,0 | SPC, a Brady business |
| Poroil | polyester polypropylène | brun | feuille | 8,7 | Enac |
| Absorbant d'huile et hydrocarbure 3M HP 156 | polypropylène | blanc | feuille | 16,5 | 3M |
| Repsorb Feuille | polypropylène | blanc | feuille | 12,6 | REP |
| Repsorb Feuille HC | polypropylène | blanc | feuille | 12,8 | REP |

NOTE SUR L'UTILISATION DES DONNEES DU TABLEAU

Le **pouvoir absorbant en poids** est la capacité de rétention à saturation de l'absorbant, mesurée sur du pétrole brut arabe léger étêté à 110° C. Pour chaque produit, il est possible de déterminer le prix théorique du litre traité en combinant les capacités de rétention en poids (pouvoir absorbant) avec le prix de l'absorbant. Le prix du litre d'hydrocarbure traité est le seul critère d'efficacité par lequel les divers absorbants peuvent être économiquement comparés. Au-delà de ce critère, pour raison évidente de mise en œuvre, il est important d'évaluer le pouvoir absorbant en volume ou le volume d'absorbant à mettre en œuvre pour fixer un volume donné de polluant. Ceci peut être calculé en prenant en compte la densité apparente du produit dans son conditionnement et son pouvoir absorbant en poids. Ces données sont disponibles auprès des fabricants.

Attention : les fabricants peuvent modifier à tout moment la composition ou la nature des absorbants qu'ils commercialisent. En cas de doute ne pas hésiter à consulter le laboratoire du Cedre qui conserve un échantillon de chaque produit testé, ce qui offre la possibilité d'effectuer au moins une comparaison visuelle. De plus, il est toujours possible de demander au Cedre un test de contrôle à la recette du produit.

L'inscription au tableau d'un produit est effectuée sans préjudice des procédures prescrites au titre de la loi n°77-771 du 12.07.77 modifiée par la loi n°82-905 du 21.10.82 relative au contrôle des produits chimiques et de ses textes d'application.

En l'absence de mise à jour des données triennales, le Cedre ne peut s'assurer que le produit est toujours disponible à l'achat et certifier qu'il répond toujours aux caractéristiques de l'échantillon analysé.

LISTES DE PRODUITS ABSORBANTS FLOTTANTS HYDROPHOBES POUR HYDROCARBURES, VALIDES AU CEDRE, UTILISABLES EN MER OU SUR PLAN D'EAU INTERIEURE

3/3

PRODUITS ABSORBANTS DE TYPES D et E (COUSSINS, CHAUSSETTES, BOUDINS & BARRAGES) et de TYPE G (PRODUITS SPECIAUX)

Le tableau ci-dessous donne une liste non exhaustive de produits absorbants flottants testés selon la norme **AFNOR NFT90-360** par le laboratoire du Cedre sur du pétrole arabe léger été à 110°C (viscosité : 42-45 cP à 20°C) pour leur efficacité. Il précise:

- le pouvoir absorbant qui permet de comparer les performances des produits
- la nature du matériau absorbant qui est un élément essentiel pour définir les conditions de stockage et d'élimination du produit (ex : incinération)

Seuls figurent les produits répondant aux critères suivants :

1. **Pouvoir absorbant** : **Pouvoir absorbant en poids supérieur à 10**
2. **Hydrophobie** : capacité de rétention d'eau/capacité de rétention de pétrole inférieure à 0,25
3. **Stabilité** : le produit doit rester stable et non friable pour conserver ses propriétés

| Nom du produit | Nature du matériau | Aspect | Particularités de l'absorbant | Pouvoir absorbant en poids | Fournisseur |
|---|--------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Produits absorbants de types D et E (coussins, chaussettes, boudins et barrages) | | | | | |
| Dipter 2030 barrage | polypropylène | blanc | barrage | 23,0 | Dipter S.A.S. |
| GO-1 | minéral (Silicate) | fibre grise | barrage | 26,7 | Green ocean B.V |
| HY810 | polypropylène | blanc | barrage | 21,1 | Euroorb |
| Maresorb Boom | polypropylène | blanc | barrage | 14,7 | Mare Sea Cleaning Services INC |
| Microorb barrage | polypropylène | blanc | barrage | 23,0 | Ste Schoeller Industries |
| Produits absorbants de type G – Produits spéciaux | | | | | |
| Plaques (bloc) | | | | | |

NOTE SUR L'UTILISATION DES DONNEES DU TABLEAU

Le pouvoir absorbant en poids est la capacité de rétention à saturation de l'absorbant, mesurée sur du pétrole brut arabe léger été à 110° C. Pour chaque produit, il est possible de déterminer le prix théorique du litre traité en combinant les capacités de rétention en poids (pouvoir absorbant) avec le prix de l'absorbant. Le prix du litre d'hydrocarbure traité est le seul critère d'efficacité par lequel les divers absorbants peuvent être économiquement comparés. Au-delà de ce critère, pour raison évidente de mise en œuvre, il est important d'évaluer le pouvoir absorbant en volume ou le volume d'absorbant à mettre en œuvre pour fixer un volume donné de polluant. Ceci peut être calculé en prenant en compte la densité apparente du produit dans son conditionnement et son pouvoir absorbant en poids. Ces données sont disponibles auprès des fabricants.

Attention : les fabricants peuvent modifier à tout moment la composition ou la nature des absorbants qu'ils commercialisent. En cas de doute ne pas hésiter à consulter le laboratoire du Cedre qui conserve un échantillon de chaque produit testé, ce qui offre la possibilité d'effectuer au moins une comparaison visuelle. De plus, il est toujours possible de demander au Cedre un test de contrôle à la recette du produit.

L'inscription au tableau d'un produit est effectuée sans préjudice des procédures prescrites au titre de la loi n°77-771 du 12.07.77 modifiée par la loi n°82-905 du 21.10.82 relative au contrôle des produits chimiques et de ses textes d'application.

En l'absence de mise à jour des données triennales, le Cedre ne peut s'assurer que le produit est toujours disponible à l'achat et certifier qu'il répond toujours aux caractéristiques de l'échantillon analysé.