

LISTE DE PRODUITS ABSORBANTS TOUS LIQUIDES UTILISABLES SUR LE SOL

PRODUITS ABSORBANTS DE TYPE A (EN VRAC, SPAGHETTIS)

Le tableau ci-dessous donne une liste non exhaustive de produits absorbants tous liquides testés selon la norme **AFNOR NFT 90-361** par le laboratoire du Cedre sur l'eau, le gasoil (viscosité : 10 cP à 20°C) ou/et le pétrole arabe léger étêté à 110°C (viscosité : 42-45 cP à 20°C) pour leur efficacité. Il précise :

- le pouvoir absorbant qui permet de comparer les performances des produits
- la nature du matériau absorbant qui est un élément essentiel pour définir les conditions de stockage et d'élimination du produit (ex : incinération)

Seuls figurent les produits répondant aux critères suivants :

Pouvoir absorbant : Pouvoir absorbant en eau et en hydrocarbure exprimé en poids supérieur à 1

Nom du produit	Nature du matériau	Aspect	Pouvoir absorbant			Société
			sur eau	sur gasoil	sur BAL 110	
			Poids			
Capsorb	terre diatomée	granulat beige brun	1,3	-	1,5	ZEP Industries
GKSORB	végétale (jacinthe d'eau)	fibreuse beige	3,4	-	12,4	Green keeper Africa
Plastisorb	synthétique (polyméthacrylimide)	paillettes blanches	14,3	-	12,1	M. Montagner

NOTE SUR L'UTILISATION DES DONNEES DU TABLEAU

Le pouvoir absorbant en poids est la capacité de rétention à saturation de l'absorbant, mesurée sur l'eau, sur le gasoil ou/et sur le pétrole brut arabe léger étêté à 110°C. Pour chaque produit, il est possible de déterminer le prix théorique du litre traité en combinant les capacités de rétention en poids (pouvoir absorbant) avec le prix de l'absorbant. Le prix du litre d'hydrocarbure traité est le seul critère d'efficacité par lequel les divers absorbants peuvent être économiquement comparés. Au delà de ce critère, pour raison évidente de mise en oeuvre, il est important d'évaluer le pouvoir absorbant en volume ou le volume d'absorbant à mettre en oeuvre pour fixer un volume donné de polluant. Ceci peut être calculé en prenant en compte la densité apparente du produit dans son conditionnement et son pouvoir absorbant en poids, Ces données sont disponibles auprès des fabricants.

Attention : les fabricants peuvent modifier à tout moment la composition ou la nature des absorbants qu'ils commercialisent. En cas de doute ne pas hésiter à consulter le laboratoire du Cedre : il conserve un échantillon de chaque produit testé, ce qui offre la possibilité d'effectuer au moins une comparaison visuelle. De plus, il est toujours possible de demander au Cedre un test de contrôle à la recette du produit.

L'inscription au tableau d'un produit est effectuée sans préjudice des procédures prescrites au titre de la loi n°77-771 du 12.07.77 modifiée par la loi n°82-905 du 21.10.82 relative au contrôle des produits chimiques et de ses textes d'application.

En l'absence de mise à jour des données triennales, le Cedre ne peut s'assurer que le produit est toujours disponible à l'achat et certifier qu'il répond toujours aux caractéristiques de l'échantillon analysé.

LISTE DE PRODUITS ABSORBANTS TOUS LIQUIDES UTILISABLES SUR LE SOL

PRODUITS ABSORBANTS DE TYPES B et C (FEUILLES, ROULEAUX OU TAPIS)

Le tableau ci-dessous donne une liste non exhaustive de produits absorbants tous liquides testés selon la norme **AFNOR NFT 90-361** par le laboratoire du Cedre sur l'eau, le gasoil (viscosité : 10 cP à 20°C) ou/et le pétrole arabe léger étêté à 110°C (viscosité : 42-45 cP à 20°C) pour leur efficacité. Il précise :

- le pouvoir absorbant qui permet de comparer les performances des produits
- la nature du matériau absorbant qui est un élément essentiel pour définir les conditions de stockage et d'élimination du produit (ex : incinération)

Seuls figurent les produits répondant aux critères suivants :

Pouvoir absorbant : Pouvoir absorbant en eau et en hydrocarbure exprimé en poids supérieur à 1

Nom du produit	Nature du matériau	Aspect	Pouvoir absorbant			Société
			sur eau	sur gasoil	sur BAL 110	
			Poids			
UPG-73GEN	polypropylène gris	feuille double épaisseur, renforcement double face par voile de renfort	17,1	-	19,2	Haleco

NOTE SUR L'UTILISATION DES DONNEES DU TABLEAU

Le pouvoir absorbant en poids est la capacité de rétention à saturation de l'absorbant, mesurée sur l'eau, sur le gasoil ou/et sur le pétrole brut arabe léger étêté à 110°C. Pour chaque produit, il est possible de déterminer le prix théorique du litre traité en combinant les capacités de rétention en poids (pouvoir absorbant) avec le prix de l'absorbant. Le prix du litre d'hydrocarbure traité est le seul critère d'efficacité par lequel les divers absorbants peuvent être économiquement comparés. Au delà de ce critère, pour raison évidente de mise en oeuvre, il est important d'évaluer le pouvoir absorbant en volume ou le volume d'absorbant à mettre en oeuvre pour fixer un volume donné de polluant, Ceci peut être calculé en prenant en compte la densité apparente du produit dans son conditionnement et son pouvoir absorbant en poids. Ces données sont disponibles auprès des fabricants.

Attention : les fabricants peuvent modifier à tout moment la composition ou la nature des absorbants qu'ils commercialisent. En cas de doute ne pas hésiter à consulter le laboratoire du Cedre : il conserve un échantillon de chaque produit testé, ce qui offre la possibilité d'effectuer au moins une comparaison visuelle. De plus, il est toujours possible de demander au Cedre un test de contrôle à la recette du produit.

L'inscription au tableau d'un produit est effectuée sans préjudice des procédures prescrites au titre de la loi n°77-771 du 12.07.77 modifiée par la loi n°82-905 du 21.10.82 relative au contrôle des produits chimiques et de ses textes d'application.

En l'absence de mise à jour des données triennales, le Cedre ne peut s'assurer que le produit est toujours disponible à l'achat et certifier qu'il répond toujours aux caractéristiques de l'échantillon analysé.